



www.forcon-d.com

**ฟอร์คอน-ดี ซิลิโคน** (หลอดเขียวอ่อน-ดำ)  
**ดีพี ซิลิโคนสำหรับงานทั่วไป**  
(ประเภทมีกรด)

**ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค**

**คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:** ฟอร์คอน-ดี ดีพี ซิลิโคน ประเภทมีกรด (มีกลิ่น) เป็นซิลิโคนยาแนวพร้อมใช้งาน แห้งเร็ว สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติทนทานต่อแสงแดดและสภาวะอากาศ เป็นซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานติดกระจก เชื่อม ซ่อมแซม และแก้ไข กระจก หน้าต่าง ฉากกันอนน้ำ เซรามิก ไม้พิวคาน กระจ่าง พลาสติก พื้นผิวที่ทาสี และวัสดุอื่นๆ อุณหภูมิสูงต่ำไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และคงคุณสมบัติทางกายภาพสูงเป็นระยะเวลายาวนาน

|                         |                                |  |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| <b>ข้อมูลทางเทคนิค:</b> | ระบบการแห้ง                    | Acetoxyl (extended)                    |
|                         | ระยะเวลาแห้งตัวโดยสมบูรณ์      | 1 ถึง 3 วัน                            |
|                         | มาตรฐานความแข็งแบบ Shore A     | ~17 shore A                            |
|                         | อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน | -30 ถึง +60 องศาเซลเซียส               |
|                         | ค่าความทนทานต่อแรงดึง          | 1.35 Mpa                               |
|                         | ระยะเวลาแข็งตัว                | 10 ถึง 20 นาที                         |
|                         | ความสามารถในการยึดตัวจนขาด     | 350%                                   |
|                         | ทนต่ออุณหภูมิสูงต่ำ            | -50 องศาเซลเซียส ถึง +232 องศาเซลเซียส |
|                         | การเคลื่อนไหวสูงสุด            | 20%                                    |
|                         | ระยะเวลาปรับแต่ง               | ~6 นาที                                |

**ข้อแนะนำการใช้งาน:** วัสดุรอยต่อต้องสะอาด และปราศจากสิ่งปนเปื้อน ทำความสะอาดโดยใช้ตัวทำลายหรือน้ำยาทำความสะอาดเท่านั้น สามารถปรับแต่งผิวงานได้ภายใน 10 ถึง 12 นาที ระยะเวลาแข็งตัวประมาณ 20 นาที

**ข้อจำกัดในการใช้งาน:** ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบริเวณที่มีน้ำขัง งานก่อสร้างฉนวน ฝ้าเพดาน กระจกสี ทองเหลือง ทองแดง และตะกั่ว ห้ามใช้บนพื้นผิวที่เปราะหรือบริเวณที่ต้องการทาสี ปกรักษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

**วิธีการใช้งาน:** บรรจุหลอดเป็นสำหรับยิงกาว และตัดฟอยขนาดตามรอยต่อ จัดลงไปในบริเวณที่สะอาด แห้ง และพื้นผิวที่ปราศจากน้ำมัน และคราบมัน

**วิธีการเก็บรักษา:** อายุการเก็บรักษาอย่างน้อยประมาณ 14 ถึง 16 เดือน หากเก็บรักษาในที่ที่มีอากาศเย็น ไม่มีความชื้น(แห้ง) และหากเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -30 องศาเซลเซียส จะช่วยยืดอายุให้นานขึ้น

**ความปลอดภัยและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น:** การสัมผัสกับซิลิโคนยาแนวที่ยังไม่แห้งอาจทำให้เกิดการระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการ สัมผัสโดยตรงทางผิวหนังและยับยั้งตา ในกรณีที่เข้าตาควรล้างตาทันทีโดยใช้น้ำล้างออกประมาณ 15 นาที และรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

**เก็บให้พ้นมือเด็ก:** ก่อนเริ่มใช้งานควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เอกสารความปลอดภัยโดยละเอียด เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

**สีของผลิตภัณฑ์:** สี ขาว ดำ ฟ้า และอลูมิเนียม

**ขนาดบรรจุ:** 280 มิลลิเมตร ต่อ หลอด (12 หลอด ต่อ กล่อง)

